

Cera dura para pavimentos



Informação sobre o produto
500 - 501

INFORMAÇÕES GERAIS

A cera dura para pavimentos KREIDEZEIT é uma protecção acetinada adicional para superfícies oleadas, especialmente para pavimentos. A dureza da superfície da cera é obtida principalmente através da cera de carnaúba incluída. A cera de carnaúba obtém-se a partir das folhas de uma palmeira do Brasil, sendo a cera natural mais dura que existe.

APLICAÇÃO

Tratamento de superfícies para pavimentos de madeira, cortiça e cerâmica não vidrada (Terracotta), que são pré-tratadas com óleo para pavimentos (art. 310) ou óleos idênticos da KREIDEZEIT. Para áreas de desgaste como pavimentos, portas, corrimões e móveis. Não adequado para casas-de-banho e balcões de cozinha.

CARACTERÍSTICAS

Repelente da sujidade e hidrófugo, capacidade de difusão, anti-estático, acabamento acetinado, consistência pastosa, fácil tratamento

COMPOSIÇÃO (DECLARAÇÃO COMPLETA)

Óleo de linhaça, estandóleo de óleo de linhaça, estandóleo de óleo da China, óleo de essência de terebintina, cera de carnaúba, cera de abelhas, matéria seca sem chumbo

TRATAMENTO

Aplicar a cera dura para pavimentos com um pano isento de algodão em **finas camadas uniformes**. Evitar projecções.

Para superfícies maiores, é aconselhável a utilização de uma enceradora. A cera deve ser aplicada espalhando com uma espátula, ou aquecendo para aprox. 60°C e distribuindo pelo pavimento, encerando seguidamente com a máquina uniformemente.

Após 4 - 6 horas, a superfície tem de ser polida com um pano isento de algodão, uma escova, uma enceradora ou uma máquina de polir, até a superfície apresentar um acabamento acetinado. Temperatura de tratamento mínima de 10°C.

As camadas salientes não removidas e secas são difíceis de polir mais tarde e permanecem como manchas brancas. Estas camadas salientes podem ser removidas com uma esponja de limpeza ou com um esfregão (Scotch Brite).

CUIDADOS

Os pavimentos oleados e encerados com pouca sujidade devem ser limpos apenas com água morna sem aditivos. Não utilizar água quente nem produtos de limpeza desengordurantes ou abrasivos. Para a limpeza de superfícies com sujidade considerável, recomendamos o sabão de Marselha (art. 220) e para a manutenção geral a emulsão de cera de carnaúba (art. 420), respectivamente, como aditivo à água.

LIMPEZA A FUNDO

Caso a superfície encerada apresente bastante sujidade em locais com muito desgaste ou se tiver perdido o acabamento acetinado, deve ser limpa com uma esponja de limpeza, com uma máquina ou manualmente, sem sabão.

Após a limpeza a fundo, pode ser necessária a aplicação de uma nova demão de óleo para pavimentos, ou então com cera dura para pavimentos.

TEMPOS DE SECAGEM

Após 4 - 6 horas a uma temperatura de aprox. 20°C, a superfície encerada deve ser polida. Após cerca de 24 horas, a cera endurece. Tratar as superfícies com cuidado durante as primeiras 3-4 semanas.

RENDIMENTO / ALCANCE

aprox. 50 m² / litro, 0,02 litro / m², respectivamente.

TAMANHOS DE RECIPIENTES

Art. 500 - 0,5 l

Art. 501 - 1 l

Consulte os preços na lista de preços actual.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Imediatamente após a utilização, limpar com óleo de essência de terebintina (art. 447) ou com solução de sabão morna (sabão de Marselha, art. 220).

ARMAZENAGEM

Se for armazenada num local isento de geada e hermeticamente fechada, a cera dura para pavimentos pode ser conservada durante cerca de 2 anos. A armazenagem prolongada ou incorrecta pode provocar a alteração da consistência da cera (depósito, areias). Neste caso, a consistência original pode ser restabelecida: Aquecer a embalagem com a tampa aberta em banho-maria até se obter um líquido claro. A seguir, deixar arrefecer rapidamente.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Não eliminar os resíduos do produto na rede de esgotos. Os resíduos secos do produto podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

CLASSIFICAÇÃO

Xn - nocivo

N - perigoso para o ambiente

CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM CHEMVOCFARBV

Teor máximo de COV: (Cat. 1.f): 700 g/l (2007) o produto contém 650 g/l COV, no máximo.

Distribuidor Oficial da Kreidezeit
em Portugal e Espanha
Joaquim Reinecke Tm. 968 720 424
e-mail: info@casadacor.com



Loja da Casa da Cor, Fábrica dos Barrabés
8150-016 São Brás de Alportel
www.casadacor.com – www.embarro.com
tm. 918 888 222 tel. 289 845 032

Cera dura para pavimentos



Informação sobre o produto
500 - 501

AVISOS / INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

Inflamável. Nocivo por inalação, ingestão e contacto com a pele. Irritante para a pele e para os olhos. Possível sensibilização por contacto com a pele. Tóxico para organismos aquáticos, pode causar efeitos negativos a longo prazo no ambiente aquático. Nocivo: pode provocar lesões respiratórias em caso de ingestão. Durante os trabalhos, usar luvas de protecção e vestuário adequado. Evitar a libertação no ambiente. Em caso de ingestão, não provocar o vómito. Consultar imediatamente um médico e mostrar a embalagem ou este rótulo. Durante os trabalhos, providenciar uma boa ventilação e manter afastadas chamas abertas. **Manter fora do alcance de crianças. Devido ao teor de óleos siccativos, existe o perigo de autocombustão presente nos panos de limpeza e de aplicação.** Deixar secar os panos impregnados ao ar livre ou guardar num recipiente (lata) fechado e à prova de fogo. Ter atenção a possíveis alergias à substância natural.

A informação anterior foi compilada com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como às diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais. Antes da aplicação, deve-se testar a adequabilidade do produto (pintura de ensaio).

A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto. As informações actualizadas sobre o produto podem ser obtidas directamente na Kreidezeit ou na Internet em: www.kreidezeit.de (25/01/2008)

Distribuidor Oficial da Kreidezeit
em Portugal e Espanha
Joaquim Reinecke Tm. 968 720 424
e-mail: info@casadacor.com



Loja da Casa da Cor, Fábrica dos Barrabés
8150-016 São Brás de Alportel
www.casadacor.com – www.embarro.com
tm. 918 888 222 tel. 289 845 032