



INFORMAÇÕES GERAIS

Este sabão foi produzido pela primeira vez em Marselha, durante o século XVII. A fórmula não se alterou desde essa altura. Para fabricar este sabão, são utilizados óleos vegetais, especialmente o azeite. O sabão é perfurado para o tornar facilmente dissolúvel. Sem adição de quaisquer agentes tensoactivos artificiais, conservantes e outros elementos semelhantes, o Sabão de Marselha tem várias aplicações úteis. Dissolvido em água e aplicado em superfícies de cal suficientemente alcalinas como Stuccolustro ou Tadelakt, uma parte deste sabão natural é convertida num sabão insolúvel à base de cal, conferindo propriedades repelentes da sujidade e da água (hidrófugas) à superfície, sem afectar a sua capacidade de difusão.

APLICAÇÃO

Sabão de polir como tratamento final com alto brilho para trabalhos com Stuccolustro e Tadelakt.

CARACTERÍSTICAS

- Tixotropo
- Transparente
- Hidrófugo
- Repelente da sujidade
- Totalmente vegetal
- Não contém solventes (o solvente é a água)

INGREDIENTES

Sabão de Marselha (sabão de azeite), água de cal, ácido silícico.

UTILIZAÇÃO

Stuccolustro:

Deixe a última camada de Stuccolustro endurecer durante 1 a 2 horas. A seguir, aplicar o Sabão de polir uniformemente com uma escova macia e proceder ao polimento com uma talocha quente. Usar uma Talocha Veneziana (Art. n.º K 4227 / 4228) ou uma Talocha de aço e molas (Art. n.º K 4225) que é aquecida numa placa de aquecimento portátil ou com um ventilador de ar quente até uma temperatura de 60 a 80º C. Repetir o aquecimento da talocha em breves intervalos regulares.

A utilização alternada de duas talochas é eficaz: uma talocha é usada para polir, enquanto a outra é aquecida na placa de aquecimento.

Tadelakt:

O Sabão de polir é aplicado com uma escova macia. Após uma breve estabilização, polir com uma pedra. Desta forma, é conseguida uma superfície com mais brilho e repelente da água e da sujidade, adequada para casas de banho, por exemplo.

Se a superfície Tadelakt entrar em contacto directo com água, deve ser aplicada uma segunda demão de sabão de polir após 2 a 3 dias. Utilizar um pano macio num saco de plástico para polir o sabão até alcançar um brilho uniforme.

Limpeza de superfícies tratadas com Stuccolustro e

Tadelakt: Limpar com água, adicionar um pouco de Sabão de polir, se necessário. Utilizar um pano macio ou esponja para remover a sujidade. Polir conforme descrito anteriormente.

RENDIMENTO

Aprox. 50 ml / m².

TAMANHOS DE RECIPIENTES

Art. n.º 199.....400 ml

Art. n.º 200..... 800 ml

Consulte os preços na lista de preços actual.

ARMAZENAGEM

Se for armazenado num local fresco, acima de zero graus centígrados e hermeticamente, o produto pode ser conservado, no mínimo, durante 1 ano.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Lavar com água morna logo após a utilização.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Os resíduos secos podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico, ou ainda melhor: utilizar os resíduos para limpar pincéis usados.

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

Não aplicável, o produto não é perigoso

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

Proteger os olhos de salpicos do produto.

Lavar abundantemente com água em caso de contacto com os olhos (também por baixo das pálpebras).

Manter fora do alcance de crianças.

Considere o risco de possíveis alergias a substâncias naturais.

NOTAS

Recomendamos a participação em cursos de técnicas de polimento na Kreidezeit, uma vez que os trabalhos com Stuccolustro e Tadelakt requerem conhecimentos técnicos. Consulte a nossa Homepage para mais detalhes, contacte-nos por telefone ou contacte o seu distribuidor Kreidezeit.

A informação anterior foi compilada com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como as diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais. Antes da aplicação, a adequabilidade do produto deve ser testada (pintura de teste).

A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto.

(03/2004)

