

# Tinta anti-ferrugem



Informação sobre o produto  
339 - 340

## INFORMAÇÕES GERAIS

O minério de ferro micáceo (mica de ferro) é um pigmento brilhante e natural, de oxidação fina e negra. O teor de mica na **Tinta anti-ferrugem** da Kreidezeit é bastante elevado, produzindo uma “capa” protectora no aço, que impede a penetração de água e outros líquidos corrosivos. A capa de mica de ferro é também uma excelente protecção contra a radiação UV. O óleo de linhaça contido na tinta assegura uma boa humedificação da superfície.

Em documentos técnicos mais antigos, esta tinta era designada de “tinta de armadura”.

## APLICAÇÃO

Primário anti-ferrugem para superfícies de metal. Indicado como pintura única em interiores. **A utilização no exterior requer 2 demãos de Tinta anti-ferrugem e 2 aplicações de tinta de óleo adequada.**

Não indicado para revestimentos com resinas sintéticas ou tintas acrílicas (tintas para automóveis). Indicado como revestimento de protecção contra ferrugem na carroçaria de automóveis após pintura de teste com resultados positivos. É possível a aplicação subsequente de compostos para carroçarias stoneguard.

## CARACTERÍSTICAS

- Bastante indicado para metal manualmente decapado
  - Protecção duradoura contra ferrugem
  - Sem corrosão por baixo de arranhões
  - Elástica
  - Excelente protecção
  - Secagem rápida
  - Fácil utilização
  - Elaborada a partir de ingredientes naturais
  - Mate, cor metalizada, brilhante
- 
- Protecção eficaz contra ferrugem, certificada em vários testes, **vencedora de um teste na TV alemã** (33 tintas sintéticas e naturais anti-ferrugem), em Março de 1999.
  - Densidade: aprox. 2 kg/litro

## INGREDIENTES (DECLARAÇÃO COMPLETA)

Estandóleo de óleo de linhaça, estandóleo de óleo da China, terebintina balsâmica, minério de ferro micáceo, colofónia, ácido silícico, talco, agentes secantes sem chumbo.

## PREPARATIVOS

As peças de aço ou ferro a proteger devem estar em bruto ou ser cuidadosamente decapadas com uma escova de aço ou uma lixa.

Não utilizar quaisquer conversores de ferrugem como pré-tratamento. Além disso, as superfícies devem estar secas, limpas e sem óleo ou gordura. Limpar as superfícies com álcool ou óleo de terebintina balsâmica imediatamente antes da aplicação, se necessário.

## UTILIZAÇÃO

Agitar a Tinta anti-ferrugem antes de usar! Aplicar em camadas finas e uniformes com um pincel adequado. Uma vez que a mica de ferro é um pigmento pesado, tem tendência a sedimentar, pelo que poderá ser necessário agitar a tinta de vez em quando durante a aplicação. Aplicar a segunda demão só após a secagem completa da primeira demão.

## TRATAMENTO FINAL

Interior: Não é necessário, consulte “Exterior” se desejar.  
Exterior: No mínimo 2 demãos de Wood Lazure Exterior (Art. n.º 320 - 324) incolor ou pigmentado.

Cobrir com Kreidezeit Stand Oil Paints 1 ou 2 demãos (Art.n.º D 1600 -1612).

## TEMPOS DE SECAGEM

Semi-seco ao fim de aprox. 5 - 6 horas, pode ser revestido após aprox. 24 h a uma temperatura de 20 °C. Humidade elevada e temperaturas baixas retardam o processo de secagem.

## MATIZAÇÃO

A tinta pode ser matizada com até 200 g de pigmentos em 1 litro de tinta. Todos os pigmentos minerais e de terra Kreidezeit são indicados para a matização, para utilização no exterior. Excepções: azul ultramarino e violeta, terra Cassel, preto fuligem e litópono.

Os pigmentos são mexidos sem coagular com uma pequena quantidade de Verniz de Óleo de Linhaça (Art. n.º 410), sendo depois misturados na tinta.

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

Imediatamente após a utilização com Terebintina Balsâmica (Art. n.º 447) e com água ligeiramente ensaboada (Sabão de Marselha, Art. n.º 220).

## RENDIMENTO

Aprox. 9 m<sup>2</sup> por litro, por demão.

## TAMANHOS DE RECIPIENTES

Art.n.º 339.0 -0,375l; Art.n.º 339.1 -0,75 l;  
Art.n.º 340 -2,50 l

Consulte os preços na lista de preços actual.

## ARMAZENAGEM

Se for armazenado num local fresco, seco, hermeticamente e acima de zero graus centígrados, o produto pode ser conservado, no mínimo, durante 2 anos.

## ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Não eliminar os resíduos na rede de esgotos. Mantenha os restos do produto hermeticamente fechados e utilize-os posteriormente. Os resíduos secos podem ser

Distribuidor Oficial da Kreidezeit  
em Portugal e Espanha  
Joaquim Reinecke Tm. 968 720 424  
e-mail: info@casadacor.com



Loja da Casa da Cor, Fábrica dos Barrabés  
8150-016 São Brás de Alportel  
www.casadacor.com – www.embarro.com  
tm. 918 888 222 tel. 289 845 032

# Tinta anti-ferrugem



Informação sobre o produto  
339 - 340

eliminados juntamente com o lixo doméstico. Depositar os recipientes vazios nos pontos de recolha adequados. Cumprir os regulamentos em vigor para a eliminação de restos de resinas e tintas.

## **DECLARAÇÃO VOC (COV) de acordo com CHEMVOCFARBV:**

Limite máx. (Cat. 1.d): 300 g/l (2007) o produto contém no máx. 290 g/l COV.

## **CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO**

Xn - nocivo

N - nocivo para o meio ambiente

(de acordo com a Directiva Europeia do Conselho 67/548/CEE)

## **INDICAÇÕES DE SEGURANÇA E NOTAS**

Inflamável. Nocivo por inalação. Nocivo em contacto com a pele. Nocivo em caso de ingestão. Irritante para os olhos. Irritante para a pele. Tóxico para organismos aquáticos. Pode causar efeitos negativos a longo prazo no ambiente aquático. Nocivo: pode causar danos nos pulmões em caso de ingestão. Manter fora do alcance de crianças. Usar vestuário e luvas de protecção adequados. Evitar a libertação no meio ambiente. Consultar as instruções especiais/fichas de dados de segurança. Em caso de ingestão, não induzir o vómito: consultar de imediato um médico e mostrar este recipiente ou rótulo.

**Os panos impregnados com óleos secantes podem auto-inflamar! Deixar secar os panos impregnados no exterior ou guardá-los num recipiente fechado, à prova de fogo (frasco de vidro ou lata).**

Ter em conta eventuais alergias a substâncias naturais. Com a secagem de produtos naturais à base de óleo, poderá verificar-se um odor, que desaparecerá ao fim de pouco tempo.

A informação anterior foi compilada com base na nossa experiência e conhecimentos. Devido aos métodos de aplicação e às influências ambientais, bem como as diversas características das superfícies, não podem ser assumidas responsabilidades ou obrigações legais relativamente às recomendações individuais.

Antes da aplicação, a adequabilidade do produto deve ser testada (pintura de teste).

A validade do texto termina com revisões ou modificações do produto. As informações actualizadas sobre o produto encontram-se em

>> [www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de) << ou directamente na Kreidezeit.

(04/02/2008)

Distribuidor Oficial da Kreidezeit  
em Portugal e Espanha  
Joaquim Reinecke Tm. 968 720 424  
e-mail: [info@casadacor.com](mailto:info@casadacor.com)



Loja da Casa da Cor, Fábrica dos Barrabés  
8150-016 São Brás de Alportel  
[www.casadacor.com](http://www.casadacor.com) – [www.embarro.com](http://www.embarro.com)  
tm. 918 888 222 tel. 289 845 032